

Robe Teil 3



Da ist der kleine Wald, wo die Robe gefärbt wird. Durch den Reifen sieht man die Zwiebelschalen, welche wieder in die Natur verbracht wurden.



Zuerst wurde sie in Wasser eingeweicht.




Zwiebelschalen wurden erhitzt, damit der Farbstoff sich im Wasser löst. Danach wurde er in ein größeres Gefäß umgeleert.





**Die Robe wurde sorgfältig eingelegt und immer wieder gewendet.
Zirka zwei Stunden lang.**



Ein kleines Licht immer dabei.



Zum beschweren Töpfe, damit sie untergetaucht bleibt und gleichmäßig gefärbt wird.

Da es heute minus 4 Grad Außentemperatur hatte habe ich die Robe wieder zu mir nachhause genommen, abgespült und zum trocknen aufgehängt.



